



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi

KAYA MATKAP YAĞI 46

BİRİNCİL TESTLER

METOT

SPESİFİKASYONLAR

		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	0,5	2	3
Yoğunluk 15'C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,870	0,880	0,900
Viskozite 100 'C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	6,0	6,5	8,0
Viskozite 40 'C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	41,4	46	50,6
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909	95		

İKİNCİL TESTLER

METOT

SPESİFİKASYONLAR

Akma Noktası, 'C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016			-21
Parlama Noktası, 'C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	206		
Bakır Korozyon (100'C, 3 saat)	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160			1b

Kullanım Yeri : Her türlü kaya delicileri, çarpmalı tip delici aletlerde, burgu kaya matkabı ve havalı şahmerdanlarda kullanılır. Pas ve korozyona karşı dayanıklıdır, yüksek termal stabilitesi sayesinde yüksek sıcaklıklarda bile mükemmel koruma sağlar.

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.