



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **MOLROCK DRILL 46**

BİRİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	0,5	2	3
Yoğunluk 15 °C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,870	0,880	0,900
Viskozite 100 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	6,0	6,5	8,0
Viskozite 40 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	41,4	46	50,6
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909	95		

İKİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
Akma Noktası, °C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016			-15
Parlama Noktası, °C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	206		
Bakır Korozyon (100 °C, 3 saat)	STM D130 / TS 2741 EN ISO 2160			1b

Kullanım Yeri: Her türlü kaya delicileri, çarpmalı tip delici aletlerde, burgu kaya matkabı ve havalı şahmerdanlarda kullanılır. Pas ve korozyona karşı dayanıklıdır, yüksek termal stabilitesi sayesinde yüksek sıcaklıklarda bile mükemmel koruma sağlar.

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-069	07/11.08.2025	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.