



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **TRANSMOL SAE 140**

BİRİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
		MİN	HEDEF	MAKS
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	3	4	5
Yoğunluk 15 °C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,890	0,905	0,920
Viskozite 100 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	24	27	32,5
Köpürme Özelliği (I, II, III Kd.) ml/ml	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247	(100/10, 100/10, 100/10)		

İKİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909	90		
Akma Noktası, °C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016			-6
Parlama Noktası, °C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	260		
Bakır Korozyon (100 °C, 3 saat)	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160			1b
Pas Testi	ASTM D665 / TS 6830 ISO 7120		Geçer	

Kullanım Yeri: Düşük basınçlarda çalışan her türlü araç transmisyonları, dişli kutuları ve diferansiyeller için geliştirilmiş üstün özellikli mineral bazlı dişli yağlarıdır.

PERFORMANS SEVİYELERİ: API: GL-1

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-014	11/29.05.2021	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.