



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **MOLD OIL C**

BİRİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	L 0,5	1	2
Yoğunluk 15 °C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,830	0,85	0,885
Viskozite 40 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	10	20	30

İKİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
Akma Noktası, °C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016			-9
Parlama Noktası, °C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	150		

Kullanım Yeri: Çelik sac, ahşap, plywood vb. malzemelerden yapılmış beton kalıplarının yağlanması doğrudan kullanılan, mineral yağlara özel katıklar ilavesiyle üretilmiş suya dayanıklı bir yağdır. Kalıp üzerinde ince bir film tabakası oluşturarak yapışmayı önler. Temiz yüzey üzerine tüm kalıpla temas edecek ince bir film tabakası oluşturacak şekilde uygulanmalıdır.

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-093	12/11.08.2025	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.